



FICHA TÉCNICA

KASACRIL

- **Composição Básica**

Produto composto de resina à base de copolímeros acrílicos estirenados, sílica, aditivos e água.

- **Descrição**

Produto indicado para acabamento de superfícies externas de alvenaria, blocos de concreto, chapas pré moldadas, etc.

Proporciona, quando seco, alta dureza, resistência à intempérie e perfeita aderência. Não necessita aplicação de tinta de acabamento.

É um revestimento que possibilita pleno enchimento de superfícies porosas, proporcionando um acabamento rústico, com ranhuras que mascaram possíveis imperfeições do substrato.

Produto com grande efeito decorativo.

- **Cores**

Areia, areia t, bege, canela, ocre, vanila, verde-oliva, vinho.

- **Textura**

Produto de textura Rústica

- **Dados Técnicos**

- Peso Específico: 1,72-1,78 g/cm³

- **Preparação da Superfície**

Para aplicação utilizar desempenadeira de aço ou espátula, e desempenadeira de plástico.

A superfície a ser aplicada deve ser perfeitamente lavada, raspada, escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando), recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO** ou **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação**

Para obter-se um acabamento rústico, com ranhuras, deve-se espalhar a massa com desempenadeira de aço. Aguardar alguns minutos e passar a desempenadeira plástica, com a face voltada para a superfície aplicada.

O movimento é no sentido vertical, de cima para baixo, sempre retirando com uma espátula o excesso de material da desempenadeira.

Como selador recomenda-se a aplicação, com rolo de pelêgo, do próprio Revestimento Kasacril diluído com água a 50%.

- **Secagem**

Secagem completa: 12 horas.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 0,70 – 0,80 m²/litro/demão
0,40 – 0,46 m²/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 6 kg, Balde de 27 Kg e Saco de 22 Kg.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.