



# FICHA TÉCNICA

---

## ACR ELÁSTICO

---

- **Composição Básica**

Produto formulado a base de resinas aquosas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos, água e aditivos.

- **Descrição**

O Acr Elástico é uma tinta de fácil aplicação proporcionando um acabamento com excelente durabilidade. Indicada para usos externo e interno, com ótimo nivelamento, boa cobertura, aderência, lavabilidade, resistência ao mofo e algas, maresia e intempéries. Proporciona alta proteção, resistência abrasiva e repelência à água. Pode ser aplicado sobre alvenaria, concreto, fibrocimento e superfícies revestidas em geral. Recomenda-se sua aplicação como acabamento para todos os Revestimentos Kresil.

- **Cores**

Cores de linha: Branco, Branco Gelo, Areia, Cerâmica, Concreto, Fendi, Jeans, Lavanda, Marfim, Marrocos, Menta, Ocre, Palha, Palha Travertino, Pedra, Pérola, Pêssego, Pimenta, Telha, Vanila, Verde Gaio.

Disponíveis também em todas as cores do Sistema Kreare

- **Textura**

Semibrilhante e lisa.

- **Dados Técnicos**

Atende Norma Técnica ABNT NBR 15079 – Especialidades

Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva: Mínimo 40 ciclos - ABNT NBR 14940

Cobertura Seca: Mínimo 5 m<sup>2</sup>/ litros - ABNT NBR 14942

Poder de cobertura de tinta úmida: Mínimo 85% - ABNT NBR 14943

Peso Específico: 1,180 g/cm<sup>3</sup>

- **Preparação da Superfície**

A superfície a ser aplicada deve ser perfeitamente lavada, raspada, escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha e/ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**. Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO** ou **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Ao abrir a embalagem mexer a tinta até completa homogeneização, adicionar até 15% de água. Aplicar de três a quatro demãos; aguardar um intervalo mínimo de quatro horas entre uma demão e outra. Utilizar rolo, pincel, trincha ou pistola.

- **Secagem**

1 hora ao toque

2 horas durante o manuseio

4-6 horas para uma secagem completa

6 horas para uma demão subsequente

A 25° e 60% de umidade relativa do ar.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 oC e 40 oC e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 7,00 – 9,00 m<sup>2</sup>/litro/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.