



# FICHA TÉCNICA

---

## ACR ESPATULADO CLASSIC

---

- **Composição Básica**

Produto composto de resinas aquosas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

O Acr Espatulado Classic é um revestimento que possibilita pleno enchimento de superfícies porosas, proporcionando um acabamento rústico, com ranhuras; mascarando as imperfeições do substrato.

É indicado para superfícies externas de alvenaria, blocos de concreto, chapas pré-moldadas, cimento amianto, sobre Selador Acrílico Pigmentado. Quando seco apresenta boa resistência às intempéries e perfeita aderência.

É um revestimento com grande efeito decorativo.

Pode ser utilizado sem a aplicação de Tinta de acabamento. Aceita Tintas de acabamento acrílicas aquosas Kresil para maior durabilidade.

- **Cores**

Branco, Branco Gelo, Marfim, Areia, Palha

- **Textura**

Rústica

- **Dados Técnicos**

-Peso Específico: 1,75- 1,80 g/cm<sup>3</sup>

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO OU SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação**

Para obter-se um acabamento rústico, com ranhuras, deve-se espalhar a massa com desempenadeira de aço. Aguardar alguns minutos e passar a desempenadeira de plástico, com a face voltada para a superfície aplicada. O objetivo é provocar as ranhuras. O

movimento deve ser no sentido vertical, de cima para baixo, sempre retirando com uma espátula o excesso de material da desempenadeira.  
Recomendamos para uma melhor proteção, a aplicação de uma demão de ACR Pintura Fosca como acabamento.

- **Secagem**

12 horas para uma secagem completa

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 0,70-0,80 m<sup>2</sup>/litro/demão  
0,39-0,45 m<sup>2</sup>/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 6 kg, Balde de 27 Kg e Saco de 22 Kg.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.