



FICHA TÉCNICA

ACRÍLICO FOSCO GOLD PREMIUM

- **Composição Básica**

Produto a base de resinas aquosas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Acrílico Fosco Gold Premium é um produto de fácil aplicação, excelente nivelamento, rendimento e durabilidade, proporcionando um acabamento fosco aveludado. Indicada para superfícies internas e externas de alvenaria, massa corrida PVA, concreto e fibrocimento. Produto apresenta excelente desempenho em repinturas.

- **Cores**

Branco, Branco Gelo, Amarelo, Areia, Concreto, Fendi, Jeans, Lavanda, Marfim, Menta, Palha, Pérola, Pimenta, Vanila.

Disponíveis também nas cores base Pastel e Tint do Sistema Kreare

- **Textura**

Fosco aveludado e lisa.

- **Dados Técnicos**

Peso Específico: 1,38 - 1,42 g/cm³

Classificação norma ABNT NBR 11702: 4,5.1

- **Preparação da Superfície**

A superfície a ser aplicada deve ser perfeitamente lavada, raspada, escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha e/ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO ou SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Ao abrir a embalagem mexer a tinta até completa homogeneização.

Diluir com até 10% de água.

Aplicar de duas a três demãos; aguardar um intervalo mínimo de quatro horas entre uma demão e outra. Utilizar rolo, pincel, trincha ou pistola.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

-ao toque: 1 hora
-entre demãos: 4 horas
-Completa: 4 – 6 horas

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 7,0 – 10,0 m²/litro/demão.

Estes valores são válidos para substratos lisos e com absorção/porosidade usual.

Se o substrato a ser revestido for texturizado, muito poroso, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 3,6L e Balde de 18L

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.