



# FICHA TÉCNICA

---

## ACR MASSA CORRIDA

---

- **Composição Básica**

Produto composto de resina aquosa, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Produto indicado para nivelar superfícies **externas e internas** de reboco, blocos de concreto, utilizado como fundo para acabamento de alta qualidade, como tintas de 2 componentes.

Proporciona ótima resistência às intempéries, grande poder de enchimento, ótima aderência, fácil aplicação e alta dureza.

- **Cores**

Produto apresentado na cor Branca

- **Textura**

Produto de textura Lisa.

- **Dados Técnicos**

Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.7.1

Atende a norma ABNT NBR 15348 – Massa Niveladora Uso Interno/Externo

Absorção de água: Máximo 18 % - ABNT NBR 15303

Resistência à abrasão: Máximo 5 g - ABNT NBR 15312

Peso Específico: 1,65 - 1,69 g/cm<sup>3</sup>

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Preparação da Superfície**

A superfície a ser aplicada deve ser perfeitamente lavada, raspada, escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha e/ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) ou em boas condições, aplicar uma demão de SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO.

- **Métodos de Aplicação e diluição**

Produto pronto para uso, não é necessário diluir.

Para aplicação utilizar desempenadeira de aço ou espátula.

Deve-se aplicar de uma a três demãos dependendo das condições do substrato.

Deve ser feita aplicação da massa ACR MASSA CORRIDA em camadas finas com desempenadeira de aço ou espátulas até obter-se o nivelamento desejado.

Para facilitar o trabalho, lixar de três a quatro horas depois da aplicação. Usar lixa fina até alisar a parede.

Aguardar um intervalo em torno de três horas entre uma demão e outra.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

Completa: 3-4 horas

Tempo entre demãos: 4 horas, considerando uma umidade relativa do ar, variando entre 25 e 60%.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 2,00 - 2,80 m<sup>2</sup>/litro/demão  
1,20 - 1,68 m<sup>2</sup>/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 6 kg e Balde de 27 Kg

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.

Rev18/1