



# FICHA TÉCNICA

---

## ACR PINTURA FOSCO

---

- **Composição Básica**

Produto formulado a base de resinas aquosas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos, água e aditivos.

- **Descrição**

Produto indicado para uso **interno e externo**, sobre alvenaria, concreto ou superfícies revestidas em geral. Recomenda-se sua aplicação como acabamento para todos os Revestimentos Kresil.

Proporciona um acabamento fosco aveludado, de alta proteção, resistência abrasiva e repelente à água, com excelente nivelamento, boa cobertura, aderência, lavabilidade, resistência ao mofo, maresia e intempéries.

É uma tinta de fácil aplicação.

- **Cores**

Cores de linha: Branco, Branco Gelo, Areia, Cerâmica, Concreto, Fendi, Jeans, Lavanda, Marfim, Marrocos, Menta, Ocre, Palha, Palha Travertino, Pedra, Pérola, Pêssego, Pimenta, Telha, Vanilla, Verde Gaio.

Disponíveis também em todas as cores do Sistema Kreare.

- **Textura**

Produto de textura Fosca e lisa.

- **Dados Técnicos**

Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.5.1

Atende Norma Técnica ABNT NBR 15079 – Premium.

Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva: Mínimo 100 ciclos - ABNT NBR 14940.

Cobertura Seca: Mínimo 6 m<sup>2</sup>/ litros - ABNT NBR 14942.

Poder de cobertura de tinta úmida: Mínimo 90 % - ABNT NBR 14943.

Peso Específico: 1,20- 1,35 g/cm<sup>3</sup>.

- **Preparação da Superfície**

A superfície a ser aplicada deve ser perfeitamente lavada, raspada, escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha e/ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO** ou **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Para aplicação utilizar rolo, pincel, trincha ou pistola.

Ao abrir a embalagem mexer a tinta até completa homogeneização, após adicionar até 10% de água.

Aplicar a tinta de acabamento de duas a três demãos.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

Toque: 1 hora

Manuseio: 2 horas

Completa: 4-6 horas

Tempo entre demãos: 4 horas, considerando uma umidade relativa do ar, variando entre 25 e 60%.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 7,00 – 9,00 m<sup>2</sup>/litro/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 3,6L, Balde de 18L e Saco de 9L.

- **Prazo de Armazenagem**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.