



FICHA TÉCNICA

ACR PINTURA SEMIBRILHO

- **Composição Básica**

Produto à base de resinas aquosas, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Produto indicado para uso **externo e interno** sobre alvenaria, concreto e superfícies revestidas em geral. Recomenda-se sua aplicação como acabamento para todos os Revestimentos Kresil.

Produto de fácil aplicação proporcionando um acabamento com excelente durabilidade, alta proteção, resistência abrasiva e repelente à água, ótimo nivelamento, boa cobertura, aderência, lavabilidade, resistência ao mofo e algas, maresia e intempéries.

- **Cores**

Cores de linha: Branco, Branco Gelo, Areia, Cerâmica, Concreto, Fendi, Jeans, Lavanda, Marfim, Marrocos, Menta, Ocre, Palha, Palha Travertino, Pedra, Pérola, Pêssego, Pimenta, Telha, Vanila, Verde Gaio.

Disponíveis também em todas as cores do Sistema Kreare

- **Textura**

Produto de textura Acetinada e lisa.

- **Dados Técnicos**

- Peso Específico: 1,15 - 1,20 g/cm³

- **Preparação da Superfície**

A superfície a ser aplicada deve ser perfeitamente lavada, raspada, escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Para isso deve ser realizado um trabalho prévio de lavagem, passando escova ou raspando a mesma sempre que necessário.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha e/ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Para aplicação utilizar rolo, pincel, trincha ou pistola.

Ao abrir a embalagem mexer a tinta até completa homogeneização.

Diluir com até 15 % de água.

Aplicar a tinta de acabamento de duas a três demãos.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

Toque: 1 hora

Manuseio: 2 horas

Completa: 4-6 horas para uma secagem completa

Tempo entre demãos: 4 horas, considerando uma umidade relativa do ar, variando entre 25 e 60%.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 7,00 – 9,00 m²/litro/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 3,6L e Balde de 18L.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.