



# FICHA TÉCNICA

---

## ACR QUARTZO ESPATULADO

---

- **Composição Básica**

Produto composto de resinas aquosas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Produto indicado para superfícies **externas** de alvenaria, blocos de concreto, chapas pré moldadas, sobre Selador Acrílico Pigmentado, possibilitando pleno enchimento de superfícies porosas.

Proporciona um acabamento rústico, com ranhuras, mascarando as imperfeições do substrato. Quando seco apresenta alta resistência às intempéries e perfeita aderência, com grande efeito decorativo.

**Atende a norma ABNT NBR 15575-4:2013-Sistemas de vedações verticais internas –SVVIE.** Requisito: Ser estanque à água proveniente de chuvas incidentes ou de outras fontes. Nível de desempenho: SUPERIOR - Estanqueidade à água de chuva considerando-se a ação dos ventos, em sistemas de vedação verticais externas-fachadas (desempenho obtido para Acr Quartzo Espatulado com a aplicação de 2 demãos de Acr Pintura Fosco). Ensaio realizado no Instituto Tecnológico itt Performance, Unisinos- São Leopoldo.

- **Cores**

Branca, Branco Gelo, Marfim, Areia, Palha.

Disponíveis também em todas as cores do Sistema Kreare.

- **Textura**

Produto de textura Rústica

- **Dados Técnicos**

- Peso Específico: 1,76 – 1,80 g/cm<sup>3</sup>

- **Preparação da Superfície / Métodos de Aplicação**

Para aplicação utilizar desempenadeira de aço e plástico.

A superfície a ser aplicada deve ser perfeitamente lavada, raspada, escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha e/ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

Para obter-se um acabamento rústico, com ranhuras, deve-se espalhar a massa com desempenadeira de aço. Aguardar alguns minutos e passar a desempenadeira de plástico, com a face voltada para a superfície aplicada.

O objetivo é provocar as ranhuras. O movimento deve ser no sentido vertical, de cima para baixo, sempre retirando com uma espátula o excesso de material da desempenadeira.

Recomenda-se para uma melhor proteção, a aplicação de uma demão de ACR Pintura Fosca como acabamento.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

Completa: 12 horas

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 0,70 – 0,80 m<sup>2</sup>/litro/demão  
0,39 – 0,45 m<sup>2</sup>/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 6 kg, Balde de 27 Kg e Saco de 22 Kg.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.