



FICHA TÉCNICA

ACR. QUARTZO HIDRORREPELENTE

- **Composição Básica**

Produto à base de resinas aquosas, cargas inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos e água.

- **Descrição**

O Acr Quartzo Textura Hidrorrepelente é um revestimento de fácil aplicação que possibilita bom enchimento de superfícies porosas, proporcionando um acabamento texturizado arenoso, com a vantagem de mascarar as imperfeições do substrato. Quando seco apresenta alta resistência às intempéries, perfeita aderência e alta repelência à água. Pode dispensar a aplicação de tinta de acabamento.

É indicado para paredes externas ou internas de reboco, blocos de concreto, chapas pré-moldadas, cimento amianto, madeira, etc. possuindo assim os mais diversos campos de aplicação, como por exemplo fachadas de prédios.

Atende a norma ABNT NBR 15575-4:2013-Sistemas de vedações verticais internas – SVVIE. Requisito: Ser estanque à água proveniente de chuvas incidentes ou de outras fontes. Nível de desempenho: SUPERIOR (Estanqueidade à água de chuva considerando-se a ação dos ventos, em sistemas de vedação verticais externas-fachadas). Ensaio realizado no Instituto Tecnológico itt Performance, Unisinos- São Leopoldo.

- **Cores**

Branco, Branco Gelo, Marfim, Palha, Areia

Disponíveis também nas cores base Pastel e Tint do Sistema Kreare

- **Textura**

Pongada.

- **Dados Técnicos**

- Peso Específico: 1,74-1,78 g/cm³

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco(pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE.**

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACR. ou SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação**

Para se obter um acabamento texturizado deve ser usado rolo de espuma rígido. Aplicação sobre a superfície já selada uma demão de Acr Quartzo Hidrorrepelente, que pode ser diluído com até 5% de água. A superfície fica texturizada em alto ou baixo relevo conforme a quantidade de material utilizado.

Para obter-se um desenho uniforme não esquecer de cruzar a aplicação.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

12 horas para uma secagem completa

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 1,00 - 1,50 m²/litro/demão

0,57 - 0,85 m²/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.