



FICHA TÉCNICA

ACRÍLICO AUTOCLEAN

• Composição Básica

Produto composto de resina aquosa, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e água.

• Descrição

É um produto de fácil aplicação, excelente rendimento, proporcionando um acabamento semiacetinado.

Este produto foi desenvolvido para obtenção de máxima resistência às sujeiras externas usuais como poeiras, barro e outras sujidades.

A tinta possui formulação diferenciada com resinas, cargas minerais especiais e aditivos para obtenção de excelente proteção da superfície e alta repelência as sujidades.

Apresenta alta proteção, resistência abrasiva, lavabilidade e ótimo desempenho frente às intempéries.

Sua formulação contém algicidas e fungicidas especiais que proporcionam ótima performance contra o crescimento de microrganismos.

Produto indicado para **áreas externas** de reboco, concreto e similares.

• Cores

Branco, Branco Gelo, Marfim, Palha, Palha Travertino, Menta, Verde Gaio, Pérola, Lavanda.

• Textura

Produto de textura semiacetinada e lisa.

• Preparação da Superfície

A superfície a ser aplicada deve ser perfeitamente lavada, raspada, escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo e estar coesa, sem fissuras ou trincas e sem infiltrações de umidade.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha e/ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando).
Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO ou SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

• Métodos de Aplicação e Diluição

Ao abrir a embalagem mexer bem o produto.

Diluir até 10 % com água.

Para aplicação utilizar rolo, pincel, trincha ou pistola.

Aplicar de duas a três demãos do produto.

Recomendações

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

• Secagem

Toque: 1 hora

Manuseio: 2 horas

Completa: 4-6 horas

Tempo entre demãos: 4 horas, considerando uma umidade relativa do ar, variando entre 25 e 60%.

• Rendimento

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 8,0 – 12,0 m²/litro/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

• Embalagem

Galão de 3,6L, Balde de 18L.

• Prazo de Armazenagem

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.