



# FICHA TÉCNICA

---

## ACRÍLICO ELÁSTICO LITORAL

---

- **Composição Básica**

Produto composto de resina à base de copolímeros acrílicos estirenados, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Proporciona um acabamento brilhante, de alta proteção, resistência abrasiva, com excelente nivelamento, boa cobertura, aderência, lavabilidade. Este produto foi especialmente desenvolvido para uso externo, proporcionando alta durabilidade, fácil aplicação, resistindo às intempéries como: sol, chuva, maresia e umidade do ar.

Possui uma formulação desenvolvida com biocidas que evitam o crescimento de fungos e algas em ambientes úmidos.

- **Cores**

Cores de linha: Branco, Branco Gelo, Areia, Jeans, Lavanda, Marfim, Ocre, Palha, Palha Travertino, Pedra, Pêssego, Telha, Vanila.

Disponíveis também nas cores de base Pastel e Tint do Sistema Kreare.

- **Textura**

Produto de textura semibrilhante e lisa.

- **Dados Técnicos**

Atende Norma Técnica ABNT NBR 15079 – Especialidades

Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva: Mínimo 40 ciclos - ABNT NBR 14940

Cobertura Seca: Mínimo 5 m<sup>2</sup>/ litros - ABNT NBR 14942

Poder de cobertura de tinta úmida: Mínimo 85% - ABNT NBR 14943

Peso Específico: 1,060 – 1,160 g/cm<sup>3</sup>

- **Preparação da Superfície / Métodos de Aplicação e Diluição**

Para aplicação utilizar rolo, pincel, trincha ou pistola.

Ao abrir a embalagem mexer a tinta até completa homogeneização, após adicionar até 15 de água.

Aplicar a tinta de acabamento de duas a três demãos.

A superfície a ser aplicada deve ser perfeitamente lavada, raspada, escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha e/ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO LITORAL**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO** ou **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Secagem**

Toque: 1 hora

Manuseio: 2 horas

Completa: 4-6 horas

Tempo entre demãos: 4 horas, considerando uma umidade relativa do ar, variando entre 25 e 60%.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 7,00 – 9,00 m<sup>2</sup>/litro/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Prazo de Armazenagem**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.