



## FICHA TÉCNICA

---

### KRESIL ACRÍLICO FOSCO

---

- **Composição Básica**

Produto à base de resinas aquosas, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

O Kresil Acrílico Fosco é uma tinta de fácil aplicação, indicada para uso interno sobre alvenaria, concreto, cimento amianto, etc.

- **Cores**

Cores de linha: Branco, Branco Gelo, Areia, Cerâmica, Concreto, Fendi, Jeans, Lavanda, Marfim, Marrocos, Menta, Ocre, Palha, Palha Travertino, Pedra, Pérola, Pêssego, Pimenta, Telha, Vanila, Verde Gaio.

- **Textura**

Fosco aveludado e lisa.

- **Dados Técnicos**

Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.5.3

Atende Norma Técnica ABNT NBR 15079 - Econômico

Resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva: Mínimo 100 ciclos - ABNT NBR 15078

Cobertura Seca: Mínimo 4 m<sup>2</sup>/ litros - ABNT NBR 14942

Poder de cobertura de tinta úmida: Mínimo 55% - ABNT NBR 14943

Peso Específico: 1,25- 1,35 g/cm<sup>3</sup>

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco(pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACR.** ou **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Ao abrir a embalagem mexer a tinta até completa homogeneização, após adicionar até 10% de água. Sobre substrato preparado, aplicar de duas a três demãos, aguardar um intervalo mínimo de quatro horas entre uma demão e outra. Utilizar rolo, pincel, trincha ou pistola.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

1 hora ao toque

2 horas durante o manuseio:

4-6 horas para uma secagem completa

6 horas para uma demão subsequente

A 25° e 60% de umidade relativa do ar.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 5,0 – 7,0 m<sup>2</sup>/litro/demão.

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 3,6L e Balde de 18L.

- **Prazo de Armazenagem**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.