



FICHA TÉCNICA

KRESILAQUA ESMALTE ACRÍLICO

- **Composição Básica**

Resinas acrílicas aquosas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes e água

- **Descrição**

Esmalte a base de água para aplicação em superfícies externas e internas de madeira ou metálicas. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, e excelente resistência às intempéries quando aplicado sobre superfície com a correta preparação da superfície.

Não amarela em ambientes externos e internos.

- **Cores**

Branco

- **Textura**

Acetinada

- **Dados Técnicos**

Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.2.2.1

- Peso Específico: 1,15 - 1,25 g/cm³

Preparação da Superfície

A superfície deve estar completamente limpa e seca, isenta de poeira, mofo e manchas gordurosas. **SOBRE MADEIRA:** lixar para eliminar as farpas. Aplicar uma demão de **FUNDO BRANCO FOSCO**, com diluição de até 10% de **REDUTOR 1000**, dependendo da absorção da superfície. Corrigir as imperfeições com **MASSA A ÓLEO**. Após a secagem, lixar novamente, eliminar o pó e aplicar o acabamento. Na repintura sobre madeira, o procedimento é o mesmo dispensando o **FUNDO BRANCO FOSCO**. **SOBRE FERRO:** Em superfícies novas em superfícies novas sem início de ferrugem, aplicar uma demão de **FUNDO VERMELHO ÓXIDO** e dar acabamento. Sobre o ferro em superfícies enferrujadas remover totalmente a ferrugem usando uma lixa número 50, escova de aço ou jato de areia comercial. Aplicar uma demão de **FUNDO VERMELHO ÓXIDO**. Na repintura, elimina-se a ferrugem e aplica-se **FUNDO ANTI-CORROSIVO** apenas nas partes em que a superfície

metálica ficou exposta. Após a secagem, lixar levemente para nivelar e aplicar o acabamento.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Abrir a embalagem e misturar a tinta até uma perfeita homogeneização

Produto pronto para uso. Se necessário pode-se adicionar 5 a 10 % de água limpa.

A aplicação deve ser feita com rolo de espuma, pincel ou pistola.

Recomenda-se a aplicação de duas a três demãos; aguardar um intervalo mínimo de duas horas entre uma demão e outra. A secagem final após 6 horas.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

6 horas para uma secagem completa

2 horas para uma demão subsequente

A 25° e 60% de umidade relativa do ar.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 16-20 m²/litro/demão.

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual. Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Prazo de Armazenagem**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.