



FICHA TÉCNICA

MASSA ACRÍLICA INTERNA

- **Composição Básica**

Produto à base de resinas aquosas, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

É uma massa de elevada consistência, formulada para proporcionar um acabamento liso. A Massa Acrílica Interna possui grande poder de enchimento, ótima aderência, fácil aplicação.

É indicada para nivelar superfícies internas de reboco, concreto, cimento amianto, corrigindo pequenas imperfeições.

- **Cores**

Branca.

- **Textura**

Lisa

- **Dados Técnicos**

Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.7.2

Atende a norma ABNT NBR 15348 – Massa Niveladora Uso Interno

Absorção de água: Máximo 15 % - ABNT NBR 15303

Resistência à abrasão: Máximo 10 g - ABNT NBR 15312

Peso Específico: 1,63 - 1,68 g/cm³

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO** ou **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Produto pronto para uso, não é necessário diluir. Para aplicação utilizar desempenadeira de aço ou espátula.

A aplicação deve ser feita em camadas finas com desempenadeira de aço ou espátulas até obter-se o nivelamento desejado. Deve-se aplicar de uma a três demãos dependendo das condições do substrato.

Aguardar um intervalo em torno de três horas entre uma demão e outra. Para facilitar o trabalho, lixar de três a quatro horas depois da aplicação. Usar lixa fina até alisar a parede.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

Secagem

3horas para uma demão subsequente

3-4 horas para uma secagem completa

A 25° e 60% de umidade relativa do ar.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 2,00 - 2,80 m²/litro/demão
 1,21 - 1,70 m²/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 6 kg, Balde de 27 Kg e Saco de 22 Kg

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.