



FICHA TÉCNICA

MASSA CAN CUN

- **Composição Básica**

Produto composto de resinas aquosas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Produto indicado sobre Selador Acrílico Pigmentado em paredes **internas**. Pode ser aplicado sobre alvenaria, blocos de concreto, chapas pré-moldadas, etc., possuindo assim, os mais diversos campos de aplicação, com grande efeito decorativo.

O Revestimento Massa Can Cun possibilita o enchimento de superfícies porosas, proporcionando um acabamento rústico, mascarando as imperfeições do substrato.

Não necessita aplicação de tinta de acabamento.

- **Cores**

Branco, Branco Gelo, Marfim, Areia, Palha.

- **Textura**

Produto de textura Rústica.

- **Dados Técnicos**

- Peso Específico: 1,75 – 1,80 g/cm³

- **Preparação da Superfície / Métodos de Aplicação**

Para aplicação utilizar desempenadeira de aço e plástico.

A superfície a ser aplicada deve ser perfeitamente lavada, raspada, escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando), recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO ou SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

Para se obter um acabamento rústico com ranhuras, primeiro espalhar a massa com desempenadeira de aço. Aguardar alguns minutos e passar a desempenadeira de plástico no sentido vertical de cima para baixo, para provocar o desenho, sempre retirando com uma espátula o excesso de material da desempenadeira.

- **Secagem**

Completa: 12 horas

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 0,70 – 0,80 m²/litro/demão
0,39 – 0,45 m²/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 6 kg, Balde de 27 Kg e Saco de 22 Kg.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.

Rev16/1