



FICHA TÉCNICA

MASSA PARA RETOQUE

- **Composição Básica**

Produto composto de resina aquosa, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Produto de secagem rápida e de elevada consistência propiciando aplicação em 1 ou 2 demãos raspadas. Indicado para nivelar superfícies **internas** de reboco, concreto, corrigindo pequenas imperfeições.

A Massa para Retoque possui grande poder de enchimento, ótima aderência, fácil aplicação.

- **Cores**

Produto apresentado na cor Branca.

- **Textura**

Produto de textura Lisa.

- **Dados Técnicos**

Peso Específico: 1,65-1,70 g/cm³

- **Preparação da Superfície**

A superfície a ser aplicada deve ser perfeitamente lavada, raspada, escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando), recomenda-se uma demão de FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE.

Sobre reboco novo ou em boas condições, aplicar uma demão de SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Para aplicação utilizar desempenadeira de aço ou espátula.

O método de aplicação deve ser feito em camadas finas com desempenadeira de aço ou espátulas até obter-se o nivelamento desejado.

Aplicar de uma a três demãos dependendo das condições do substrato.
Para facilitar o trabalho, lixar de duas a três horas depois da aplicação. Usar lixa grana 220 até alisar a parede.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

Completa: 3-4 horas.

Tempo entre demãos: 2 horas, considerando umidade relativa do ar de 25°C e 60%.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 2,00 - 2,80 m²/litro/demão
 1,19 - 1,67 m²/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 6 kg, Balde de 27 Kg e Saco de 22 Kg

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.