



FICHA TÉCNICA

MASSA SAUÍPE

- **Composição Básica**

Produto à base de resinas aquosas, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Massa Sauípe possibilita pleno enchimento de superfícies porosas, proporcionando um acabamento econômico projetado texturizado, com a vantagem de mascarar as imperfeições do substrato.

É indicada para substratos internos de alvenaria, blocos de concreto ou chapas pré-moldadas, como camada intermediária, com efeito decorativo, necessitando de acabamento.

- **Cores**

Branco, Palha, Areia

- **Textura**

Produto de Textura Projetada.

- **Dados Técnicos**

- Peso Específico: 1,75-1,85 g/cm³

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando), recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação**

Antes de aplicar, bater vigorosamente e se necessário adicionar até 5% de água.

Para projetar usar pistola de projeção tipo Hopper Gun bico nº 2. Em seguida sobre o projetado, passar suavemente a espátula de inox, formando o desenho de ilhas, as quais

lembram o Mármore Travertino. Cuidar para retirar sempre o excesso de massa da espátula.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

- Completa: 12 horas

- **Rendimento**

- O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

- Rendimento : 1,30 - 2,00 m²/litro/demão
0,72 - 1,11 m²/Kg/demão

- Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

- Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

- Galão 6 Kg e Balde de 27 Kg

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

- 24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.