



FICHA TÉCNICA

NOVO KRESILATEX

- **Composição Básica**

Produto a base de resina látex aquosa, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Novo Kresilatex é uma tinta de fácil aplicação, excelente nivelamento, cobertura e rendimento, proporcionando um acabamento fosco aveludado. Apresenta excelente desempenho em repinturas. Indicada para superfícies internas de alvenaria, concreto, cimento amianto ou massa corrida PVA.

- **Cores**

Cores de linha: Amarelo, Areia, Branco, Branco Gelo, Concreto, Fendi, Jeans, Lavanda, Marfim, Menta, Palha, Pérola, Pimenta, Vanila.

- **Textura**

Fosco aveludado e lisa.

- **Dados Técnicos**

Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.5.3

Atende Norma Técnica ABNT NBR 15079 -Econômica

Resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva: Mínimo 100 ciclos - ABNT NBR 15078

Cobertura Seca: Mínimo 4 m²/ litros - ABNT NBR 14942

Poder de cobertura de tinta úmida: Mínimo 55% - ABNT NBR 14943

Peso Específico: 1,25- 1,35 g/cm³

- **Recomendações**

Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco(pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACR.** ou **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Ao abrir a embalagem mexer a tinta até completa homogeneização.

Diluir até 15% com água.

Aplicar de duas a três demãos; aguardar um intervalo mínimo de quatro horas entre uma demão e outra. Utilizar rolo, pincel, trincha ou pistola.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

ao toque: 1 hora

entre demãos: 4 horas

Completa: 4 – 6 horas

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 9,0 – 10,0 m²/litro/demão.

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 3,6L, Balde de 18L e Saco de 9L.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.