



FICHA TÉCNICA

REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERNO

- **Composição Básica**

Revestimento cimentício à base de cimento branco, resina vinílica, Cal, agregados, aditivos e pigmentos.

- **Descrição**

Revestimento Cimentício Interno é um produto em pó recomendado para revestir e nivelar superfícies internas. É um produto de fácil aplicação que pode ser aplicado por qualquer profissional da área (pintores, pedreiros, etc.).

- **Cores**

Produto apresentado na cor branco amarelado

- **Textura**

Lisa ou pongada

- **Dados Técnicos**

- Peso Específico úmido: 1,70 a 1,90 g/cm³

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

- **Métodos de Aplicação**

Preparação do material:

Preparar o Revestimento Cimentício Interno em recipiente limpo.

Misturar com misturador elétrico (tipo furadeira ou similar) até obter massa homogênea e sem grumos. A consistência ideal dependerá da aplicação à rolo de textura alta, rolo liso ou desempenadeira.

Para cada 20 kg do produto adicionar de 5,5 a 6 Litros de água.

Para efeito Liso:

Aplicar a massa na superfície com rolo de textura alta, rolo liso ou desempenadeira.

Distribuir bem o produto e, a seguir, remover o excesso com desempenadeira, deixando na superfície uma camada bem fina e lisa.

Após a secagem de 4 a 6 horas, aplicar uma segunda demão do Revestimento Cimentício Interno com rolo de textura alta, rolo liso ou desempenadeira .

Aguardar a secagem inicial ao toque e a seguir passar a desempenadeira de aço ou aço inox com movimentos firmes para obter o acabamento liso final.

Após a secagem de 4 a 6 hora, aplicar uma demão de Massa de Acabamento conforme instruções da ficha técnica deste produto.

Para efeito pongado:

Preparar o material conforme acima.

Para se obter um acabamento texturizado pongado, deve ser usado rolo de espuma rígido, demão utilizando rolo de textura. O alto ou baixo relevo será regulado conforme a quantidade de material utilizado.

Secagem

- 4 a 6 horas

• Rendimento

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 0,70 - 0,85 Kg/m²/demão

1,20 - 1,40 m²/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

• Embalagem

Saco de 20 kg

• Prazo de armazenagem/Garantia

90 dias contados a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.