



# FICHA TÉCNICA

---

## REVESTIMENTO LAS PIEDRAS FINO

---

- **Composição Básica**

Produto à base de resinas aquosas, cargas minerais, pigmentos, aditivos e água

- **Descrição**

Produto indicado para paredes **externas e internas** de alvenaria sobre Selador Las Piedras

Produto de fácil aplicação que possibilita o enchimento de superfícies porosas, proporcionando um acabamento de alto poder decorativo com textura lisa e com efeito especial pela presença de partículas minerais lamelares.

Quando seco apresenta alta resistência às intempéries e perfeita aderência.

- **Cores**

Branco, Palha Travertino, Fendi, Areia, Ocre, Vanila, Pedra, Concreto, Preto

- **Textura**

Produto de textura Granular com partículas lamelares.

- **Preparação da Superfície**

Para aplicação utilizar desempenadeira de aço e plástico.

A superfície a ser aplicada deve ser bem lavada, raspada e escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando) recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO** e aplicar uma demão de **SELADOR LAS PIEDRAS**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR LAS PIEDRAS**.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Para aplicação utilizar desempenadeira de aço e plástico. Produto pronto para uso.

Após a selagem correta da parede, aplicar o Revestimento Las Piedras Fino com desempenadeira de aço, espalhando o produto de forma uniforme na superfície e retirando o excesso. Aguardar alguns minutos, para que ocorra uma leve secagem

superficial, para então nivelar a aplicação com a desempenadeira de plástico de textura lisa efetuando movimentos leves e curvos (em forma de oito ou infinito) com o objetivo de uniformizar a aplicação e obter o efeito decorativo final. Limpar a desempenadeira sempre que necessário.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 oC e 40 oC e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

Completa: 24 horas.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 0,90– 1,10 m<sup>2</sup>/litro/demão.

0,48 – 0,59 m<sup>2</sup>/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 6 Kg, Balde de 27 Kg

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.