



# FICHA TÉCNICA

---

## REVESTIMENTO TROPICAL RÚSTICO

---

- **Composição Básica**

Produto composto de resina à base de água, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Produto indicado para paredes **externas e internas** de alvenaria sobre Selador Acrílico Pigmentado.

Produto de fácil aplicação que possibilita o enchimento de superfícies porosas, proporcionando um acabamento rústico granular aerado.

Quando seco apresenta boa resistência às intempéries e perfeita aderência. É um revestimento de grande efeito decorativo.

- **Cores**

Branca , Palha Travertino, Fendi, Areia, Ocre, Vanila, Pedra, Concreto, Preto.

- **Textura**

Produto de textura rústica Granular.

- **Preparação da Superfície / Métodos de Aplicação**

Para aplicação utilizar desempenadeiras de aço e plástico.

A superfície a ser aplicada deve ser bem lavada, raspada e escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando) é necessário aplicar uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

**Importante: Se o Revestimento Tropical Rústico destinar-se a ambientes externos e NÃO será aplicado sobre este revestimento uma proteção com Tinta de Acabamento, recomenda-se substituir o Selador Acrílico Pigmentado pela aplicação de 1 demão de Selador Tropical.**

Após a parede estar corretamente selada, aplicar o revestimento com desempenadeira de aço, espalhando o produto de forma uniforme e retirando o excesso. Após isto, nivelar a aplicação com a desempenadeira de plástico de textura rugosa (tipo favo de mel) com o objetivo de uniformizar a aplicação e obter o efeito final granulado rústico. Limpar a desempenadeira sempre que necessário.

Para maior durabilidade, após a secagem da textura, recomendamos a aplicação de acabamento acrílico Kresil para exterior.

### **Secagem**

Completa: 12 horas.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 0,60 - 0,70 m<sup>2</sup>/litro/demão  
0,32 - 0,37 m<sup>2</sup>/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

- Galão de 6 kg, Balde de 27 Kg e Saco de 22 Kg

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.