



FICHA TÉCNICA

REVESTIMENTO ÁGATA

- **Composição Básica**

Produto a base de resinas aquosas, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

O Revestimento Ágata é um produto de fácil aplicação que possibilita o enchimento de superfícies porosas, proporcionando um acabamento rústico, com pequenas ranhuras. Quando seco apresenta alta resistência às intempéries e perfeita aderência. É indicado para paredes externas e internas de alvenaria, blocos de concreto, chapas pré-moldadas e cimento amianto, sobre Selador Acrílico Pigmentado. É um revestimento de grande efeito decorativo.

- **Cores**

Branca.

- **Textura**

Rústica

- **Dados Técnicos**

- Peso Específico: 1,76-1,82 g/cm³

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco(pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, condições aplicar uma demão de **SELADOR ACR.** ou **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação**

Após a parede selada, aplicar a massa com desempenadeira aço, tirar o excesso. Aguardar alguns minutos e desenhar com a desempenadeira de plástico, fazendo leves movimentos de cima para baixo (sentido vertical), sempre tirando o excesso de material com a espátula.

Após a secagem recomendamos a aplicação de ACR Pintura Semi-Brilho ou Acabamento Italiano da cor desejada.

- **Secagem**

12 horas para uma secagem completa

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 0,70 - 1,00 m²/litro/demão
0,41 - 0,55 m²/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 6 kg e Balde de 27 Kg

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.