



FICHA TÉCNICA

REVESTIMENTO AMETISTA

- **Composição Básica**

Produto a base de resinas aquosas, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

O Revestimento Ametista é um produto de fácil aplicação que possibilita o enchimento de superfícies porosas, proporcionando um acabamento rústico com pequenas ranhuras. Quando seco apresenta alta resistência às intempéries e perfeita aderência. É indicado para paredes externas e internas de alvenaria, blocos de concreto, chapas pré-moldadas e cimento amianto, sobre Selador Acrílico Pigmentado. É um revestimento de grande efeito decorativo.

- **Cores**

Branca.

- **Textura**

Rústica

- **Dados Técnicos**

- Peso Específico: 1,76 -1,80 g/cm³

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco(pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando) recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO ou SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação**

Após a parede selada, aplicar a massa com a desempenadeira de aço, tirar o excesso. Aguardar alguns minutos e desenhar com a desempenadeira de plástico, fazendo leves movimentos de cima para baixo (sentido vertical), sempre tirando o excesso de material com a espátula.

Deixar secar e aplicar uma Segunda demão de massa, em formato de pequenas nuvens, com a desempenadeira de aço e logo desenha-se, achatando com a desempenadeira plástica.

Por último aplicar o Acabamento Italiano, na cor desejada, para obter-se o efeito envelhecido.

- **Secagem**

12 horas para uma secagem completa

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 0,80 – 0,90 m²/litro/demão
0,34 – 0,47 m²/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 6 kg e Balde de 27 Kg

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.