



# FICHA TÉCNICA

---

## REVESTIMENTO CIMENTO QUEIMADO

---

- **Composição Básica**

Produto a base de resinas aquosas, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

O REVESTIMENTO CIMENTO QUEIMADO é um produto que proporciona um acabamento de alto poder decorativo, com efeito cimento queimado.

É indicado para paredes externas e internas de alvenaria, gesso acartonado, concreto e chapas pré-moldadas previamente seladas.

- **Cores**

Cimento, Aço, Concreto, Cinza Ardósia, Cascalho

- **Textura**

Lisa e de efeito manchado

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão, mofo e infiltrações de umidade.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições (liso, livre de irregularidades), aplicar uma demão de FUNDO PREPARADOR PARA GESSO antes da aplicação do REVESTIMENTO CIMENTO QUEIMADO.

Em repinturas: Aplicar 1 demão de FUNDO PREPARADOR PARA GESSO antes da aplicação do REVESTIMENTO CIMENTO QUEIMADO.

**Importante:** Em superfícies irregulares, recomenda-se a aplicação de ACR MASSA CORRIDA para regularização desta.

Imperfeições do substrato dificultam a obtenção do efeito final.

Após a aplicação da Acr Massa Corrida recomenda-se a aplicação de uma demão de FUNDO PREPARADOR PARA GESSO para facilitar a aplicação do Revestimento Cimento Queimado .

**Importante:** Não usar MASSA CORRIDA PVA.

Em interiores pode-se usar a MASSA ACRÍLICA INTERNA para corrigir imperfeições. Após a aplicação desta massa aplicar uma demão de FUNDO PREPARADOR PARA GESSO antes da aplicação do REVESTIMENTO CIMENTO QUEIMADO.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

**Material pronto para uso, não diluir.**

Sobre a superfície adequadamente selada, aplicar o REVESTIMENTO CIMENTO QUEIMADO em duas demãos, utilizando desempenadeira de aço inox de cantos arredondados.

Aplicar a primeira demão desempenada distribuindo o material em toda a superfície, evitando rebarbas causadas pela desempenadeira. Distribuir o material de forma uniforme em toda a superfície e com baixa espessura .

Na segunda demão, aplicar o produto com desempenadeira mas de forma aleatória , fazendo repasses em meia lua , provocando desta forma descontinuidades na aplicação o que reproduzirá o efeito de Cimento Queimado.

Para um efeito mais intenso, repassar a base da desempenadeira em movimentos aleatórios, o que acarretará mais manchas.

Para efeito com manchas mais claras, com o auxílio de uma esponja molhada, limpar a desempenadeira e repassar sobre a superfície, queimando a textura, e evidenciando as manchas.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

Entre demãos: 6 horas

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 0,50- 1,0 Kg/m<sup>2</sup>/para 2 demãos

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual. Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

**Importante:** O rendimento de texturas de efeito cimento queimado é muito dependente da técnica utilizada para a aplicação , podendo haver variações significativas do valor informado acima.

- **Embalagem**

Galão de 5 kg, Balde de 24 Kg

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.