



# FICHA TÉCNICA

---

## KRESTURATO

---

- **Composição Básica**

Produto a base de resinas aquosas, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

O Revestimento Kresturato é um produto de fácil aplicação que possibilita o enchimento de superfícies porosas proporcionando um acabamento rústico arenoso, mascarando possíveis imperfeições presentes no substrato.

Apresenta alta resistência a intempéries e perfeita aderência.

Indicado para paredes externas e internas de alvenaria, blocos de concreto e chapas pré-moldadas, sobre Selador Acrílico Pigmentado.

Produto de grande efeito decorativo e inovador.

- **Cores**

Branco, Branco Gelo, Marfim, Areia, Palha

- **Textura**

Rústica

- **Dados Técnicos**

- Peso Específico: 1,80 – 1,84 g/cm<sup>3</sup>

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO** ou **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Produto pronto para uso.

Para obter-se um acabamento rústico, com ranhuras verticais, espalhar a massa com desempenadeira de aço e retirar o excesso até a altura do grão.

Aguardar alguns minutos e, passar a desempenadeira de plástico, com a face voltada para a superfície aplicada. Trabalhar com movimentos verticais; sempre retirando com uma espátula o excesso de material da desempenadeira.

Para uma melhor proteção, recomendamos a aplicação de uma demão de Acr Pintura Fosca como acabamento.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

12 horas para uma secagem completa

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 0,80 – 0,90 m<sup>2</sup>/litro/demão  
0,44 – 0,49 m<sup>2</sup>/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 6 kg, Balde de 27 Kg e Saco de 22 Kg.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.