



FICHA TÉCNICA

REVESTIMENTO MARMORIZADO

- **Composição Básica**

Produto a base de resinas aquosas, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

O **REVESTIMENTO MARMORIZADO** é um produto que proporciona acabamento de alto poder decorativo, com efeito Marmorizado.

Indicado para paredes **internas** de alvenaria, gesso acartonado, concreto e chapas pré-moldadas previamente seladas.

- **Cores**

Cinza Nobre, Cinza Marquina, Creme Imperial, Crema Marfil, Preto Nero, Marrom Imperador.

- **Textura**

Lisa e de efeito manchado

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão, mofo e infiltrações de umidade.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO OU SELADOR ACRÍLICO PIGMENTO**.

Após a selagem da superfície aplicar:

MASSA ACRÍLICA INTERNA – 2 demãos raspadas e lixadas

É necessário a aplicação da massa pois imperfeições do substrato impedem a obtenção do efeito final.

Após a aplicação da massa aplicar 1 demão de **FUNDO PREPARADOR PARA GESSO**

Importante: Não usar **MASSA CORRIDA PVA**.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Material pronto para uso, não diluir.

Sobre a superfície adequadamente preparada:

Aplicar o **REVESTIMENTO MARMORIZADO** em duas demãos, utilizando desempenadeira de aço inox de cantos arredondados.

Aplicar a primeira demão do produto desempenada, distribuindo o material em toda a superfície, evitando rebarbas causadas pela desempenadeira, distribuindo de forma uniforme em espessura fina. Após a secagem (mínimo 6 horas) lixar levemente com lixa fina. Remover o pó do lixamento com pano úmido.

Na segunda demão, para obter o efeito marmorizado, aplicar o produto com desempenadeira pequena de aço inox de bordas arredondadas em pequenas porções, aleatoriamente e retirando o excesso de material para nivelar a superfície.

Aguardar secagem superficial por alguns minutos e, para realçar o brilho, passar a desempenadeira de aço fortemente e repetidamente no mesmo local até obter o brilho desejado. Realizar este procedimento de forma uniforme em toda a superfície.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

Entre demãos: 6 horas

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento: 0,4 – 0,6 Kg/m²/para 2 demãos

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual. Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

Importante: O rendimento do **REVESTIMENTO MARMORIZADO** é muito dependente da técnica utilizada para a aplicação, podendo haver variações significativas do valor informado acima.

- **Embalagem**

Galão de 4,5 kg, Balde de 23 Kg.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.