



# FICHA TÉCNICA

---

## REVESTIMENTO ROMANO

---

- **Composição Básica**

Produto a base de resinas aquosas, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

O Revestimento Romano é um produto de fácil aplicação que possibilita o enchimento de superfícies porosas proporcionando um acabamento rústico arenoso, com a vantagem de mascarar as imperfeições do substrato.

Quando seco apresenta alta resistência às intempéries, perfeita aderência e boa retenção de cor. É indicado para paredes externas e internas de alvenaria, blocos de concreto ou chapas pré-moldadas, sobre Selador Acrílico Pigmentado. O Revestimento Romano possui grande efeito decorativo e inovador.

- **Cores**

Branco, Branco Gelo, Marfim, Areia, Palha.

Disponíveis também em todas as cores do Sistema Kreare.

- **Textura**

Rústica

- **Dados Técnicos**

- Peso Específico: 1,76 -1,80 g/cm<sup>3</sup>

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando), recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO ou SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação**

Para obter-se um acabamento rústico com ranhuras circulares, deve-se espalhar a massa com desempenadeira de aço, até altura do grão.. Aguardar alguns minutos e passar a desempenadeira plástica, com a face voltada para a superfície aplicada. O movimento é no

sentido circular sempre retirando com uma espátula o excesso de material da desempenadeira.

- **Secagem**

12 horas para uma secagem completa

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 0,80 – 0,90 m<sup>2</sup>/litro/demão

0,45 – 0,50 m<sup>2</sup>/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 6 kg, Balde de 27 Kg e Saco de 22 Kg.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.