



# FICHA TÉCNICA

---

## TINTA ÓLEO

---

- **Composição Básica**

Resinas alquídicas, óleos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos e solventes.

- **Descrição**

É uma tinta de acabamento brilhante, com secagem lenta, de boa qualidade e fácil aplicação. Formulada à base de óleos vegetais polimerizados para aplicação em superfícies externas e internas de madeira ou ferro, como portas, janelas, grades, portões, etc.

- **Cor**

Conforme catálogo.

- **Textura**

Brilhante e lisa.

- **Dados Técnicos**

- Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.2.1.3
- Atende norma técnica ABNT NBR 15494 –Tinta à óleo
- Brilho: Mínimo : 70 - ABNT NBR 15299
- Secagem: Máximo 10 horas - ABNT NBR 15311
- Poder de Cobertura seca: Mínimo 75 % - ABNT NBR 15314
- Teor de sólidos: Mínimo 35% - ABNT NBR 15315
- Peso Específico: 0,98 - 1,10 g/cm<sup>3</sup>

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Preparação da Superfície**

A superfície deve estar completamente limpa e seca, isenta de poeira, mofo e manchas gordurosas. SOBRE MADEIRA: lixar para eliminar as farpas. Aplicar uma demão de **FUNDO BRANCO FOSCO**, com diluição de até 10% de **REDUTOR 1000**, dependendo da absorção da superfície. Corrigir as imperfeições com **MASSA A ÓLEO**. Após a secagem, lixar novamente, eliminar o pó e aplicar o acabamento. Na repintura sobre madeira, o procedimento é o mesmo dispensando o **FUNDO BRANCO FOSCO**. SOBRE FERRO: Em superfícies novas em superfícies novas sem início de ferrugem, aplicar uma demão de **FUNDO VERMELHO ÓXIDO** e dar acabamento. Sobre o ferro em superfícies enferrujadas remover totalmente a ferrugem usando uma lixa número 50, escova de aço ou jato de areia comercial. Aplicar uma demão de **FUNDO VERMELHO ÓXIDO**. Na repintura, elimina-se a ferrugem e aplica-se **FUNDO VERMELHO ÓXIDO** apenas nas partes em que a superfície metálica ficou exposta. Após a secagem, lixar levemente para nivelar e aplicar o acabamento.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Abrir a embalagem e misturar a tinta até perfeita homogeneização e, após adicionar até 5% de Redutor 1000.

Recomenda-se a aplicação de duas a três demãos; aguardar um intervalo mínimo de doze horas entre uma demão e outra. A secagem final ocorre após vinte e quatro horas. A aplicação é feita com rolo de espuma, pincel ou pistola

- **Secagem**

Entre demãos: 12-24 horas

A 25°C e 60% de umidade relativa do ar.

- **Rendimento**

10 - 12m<sup>2</sup>/litro/demão. Variável conforme a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação. Nas aplicações à pistola ocorre um rendimento menor.

- **Prazo de Armazenagem**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.