



FICHA TÉCNICA

TINTA ACRÍLICA ALTO RENDIMENTO

• Composição Básica

Produto composto de resina aquosa, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos e água.

• Descrição

É um produto de fácil aplicação, excelente rendimento, proporcionando um acabamento fosco aveludado.

Produto indicado para **áreas internas e externas** de reboco, concreto, gesso, massa corrida PVA e texturas.

• Cores

Branco, Branco Gelo, Marfim, Palha, Palha Travertino

• Textura

Produto de textura fosca e lisa.

• Dados Técnicos

Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.5.2

Atende Norma Técnica ABNT NBR 15079 -Standard

Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva: Mínimo 40 ciclos - ABNT NBR 14940

Cobertura Seca: Mínimo 5 m²/ litros - ABNT NBR 14942

Poder de cobertura de tinta úmida: Mínimo 85% - ABNT NBR 14943

• Preparação da Superfície

A superfície a ser aplicada deve ser perfeitamente lavada, raspada, escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha e/ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO ou SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Ao abrir a embalagem mexer bem o produto.

Diluir com 30 a 40 % de água.

Para aplicação utilizar rolo, pincel, trincha ou pistola.

Aplicar a tinta de acabamento de duas a três demãos.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Secagem**

Toque: 1 hora

Manuseio: 2 horas

Completa: 4-6 horas

Tempo entre demãos: 4 horas, considerando uma umidade relativa do ar, variando entre 25 e 60%.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 15 – 17 m²/litro/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 3,6L, Balde de 18L e Saco de 9L.

- **Prazo de Armazenagem**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.