



FICHA TÉCNICA

TINTA ELASTOMÉRICA FOSCA

- **Composição Básica**

Formulada à base de resina acrílica com características elásticas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Tinta elástica e impermeável indicada para pinturas externas e internas de alvenaria e concreto. Protege as superfícies da ação das intempéries (radiação solar, chuvas e ventos).

Produto de fácil aplicação proporcionando um acabamento elástico e de excelente durabilidade.

Recomendado para cobrir fissuras até 0,2 mm. Para fissuras e trincas maiores que 0,2 mm, recomenda-se o tratamento prévio destas patologias para a posterior aplicação da Tinta Elastomérica Fosca.

- **Cores**

Cores de linha: Branco, Branco Gelo, Areia, Cerâmica, Concreto, Fendi, Jeans, Lavanda, Marfim, Marrocos, Menta, Ocre, Palha, Palha Travertino, Pedra, Pérola, Pêssego, Pimenta, Telha, Vanilla, Verde Gaio.

- **Textura**

Fosca e lisa.

- **Dados Técnicos**

Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.5.8

Atende Norma Técnica ABNT NBR 15079 - Especialidades

Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva: Mínimo 40 ciclos - ABNT NBR 14940

Cobertura Seca: Mínimo 5 m²/ litros - ABNT NBR 14942

Poder de cobertura de tinta úmida: Mínimo 85% - ABNT NBR 14943

Peso Específico: 1,15 - 1,25 g/cm³

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco(pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições aplicar uma demão de **SELADOR ACR. ou SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Ao abrir a embalagem mexer a tinta até completa homogeneização.

Recomenda-se aplicar 3 demãos de tinta.

Diluir 10% na 1ª demão quando a aplicação for sobre superfícies muito porosas (por exemplo para pinturas sobre revestimentos cimentícios Ciregold ou Travertino)

A 2ª e 3ª demãos devem ser feitas sem diluição.

- **Secagem**

1 hora ao toque

2 horas durante o manuseio

4-6 horas para uma secagem completa

6 horas para uma demão subsequente

A 25º e 60% de umidade relativa do ar.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 6,50 – 10,00 m²/litro/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.