



FICHA TÉCNICA

TINTA ELASTOMÉRICA

- **Composição Básica**

Formulada à base de resina acrílica com características elásticas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Tinta elástica e impermeável indicada para pinturas externas e internas de alvenaria e concreto. Protege as superfícies da ação das intempéries (radiação solar, chuvas e ventos).

Produto de fácil aplicação proporcionando um acabamento elástico e de excelente durabilidade.

Recomendado para cobrir fissuras até 0,3 mm. Para fissuras e trincas maiores que 0,3 mm, recomenda-se o tratamento prévio destas patologias para a posterior aplicação da Tinta Elastomérica.

- **Cores**

Cores de linha: Branco, Branco Gelo, Areia, Cerâmica, Concreto, Fendi, Jeans, Lavanda, Marfim, Marrocos, Menta, Ocre, Palha, Palha Travertino, Pedra, Pérola, Pêssego, Pimenta, Telha, Vanilla, Verde Gaio.

Disponíveis também em todas as cores do Sistema Kreare.

- **Textura**

Acetinado e lisa.

- **Dados Técnicos**

Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.5.8

Atende Norma Técnica ABNT NBR 15079 - Especialidades

Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva: Mínimo 40 ciclos - ABNT NBR 14940

Cobertura Seca: Mínimo 5 m²/ litros - ABNT NBR 14942

Poder de cobertura de tinta úmida: Mínimo 85% - ABNT NBR 14943

Peso Específico: 1,15 - 1,25 g/cm³

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco(pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições aplicar uma demão de **SELADOR ACR. ou SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Ao abrir a embalagem mexer a tinta até completa homogeneização.

Recomenda-se aplicar 3 demãos de tinta.

Diluir 10% na 1ª demão quando a aplicação for sobre superfícies muito porosas (por exemplo para pinturas sobre revestimentos cimentícios Ciregold ou Travertino)

A 2ª e 3ª demãos devem ser feitas sem diluição.

- **Secagem**

1 hora ao toque

2 horas durante o manuseio

4-6 horas para uma secagem completa

6 horas para uma demão subsequente

A 25º e 60% de umidade relativa do ar.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 6,50 – 10,00 m²/litro/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.